Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8340
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek

Arbeitsbericht: M II 238

Zustand v.d. Restauration: Sehr schlechter Lederband. Buckel fehlen, Rückschliessenteile fehlen, Vorderschliessenteile aus Eisen (verrostet), Rücken mit Oelfarbe überstrichen. Oberes Kapital fehlt, unteres morsch. Deckel unbrauchbar, desgleichen der Lederüberzug.

Arbeitsbericht:
Alte Deckel und Rücken abgenommen, Bünde abgerissen oder morsch. Pergamentvorsatzbeklebungen abgeweicht und durch Rost ausgefressene Stellen ausgebessert. Kapital abgelöst, je 2 erste und letzte Lagen abgenommen, 2 Lagen geglättet. An Pergamentvorsätze Pergamentverstärkungen geklebt. Bünde ersetzt, Lagen wieder vorgeheftet, Bend abgepresst, hinterklebt, Kapitalt, neue Holzdeckel, neuer Lederüberzug (dem alten Ueberzug angeglichen). 2 Paar neue Messingschliessen in Form der alten Vorderschliessenteile angefertigt.

E. Klee 1961

-5. Mai 1961