Quelle: https://manuscripta.at/?ID=8457
Copyright: Salzburg, Universitätsbibliothek

Arbeitsbericht: M III 23

Zustand v.d. Restauration: Ehemaliger Samteinband, Reste waren noch unter den Beschlägen. Blaues Papier unter den Beschlägen und Schliessenteilen. Samt wurde entfernt und statt dessen ein brauner Lederrücken, ungleichmässig auf die Deckel übergreifend aufgeklebt. Rückdeckel zerbrochen, rückwärtiges oberes Schliessenteil fehlt. Unteres Kapital völlig durchgescheuert. Mittelbeschlag des hinteren Deckels fehlt. Miniaturen durch Seidenpapier (sehr derbe Klebstellen) in letzter Zeit geschützt, Papier völlig zerknittert u. z.T. zerrissen.

Arbeitsbericht:
Beschläge und Schliessenteile abgenommen. Leder von Rücken und Dekkeln abgehoben, Rückenbeklebungen (Leim) abgelöst. Hinteren Deckel abgenommen, Vorderdeckel gut gesäubert und abgeschliffen. Erste u. letzte Lage abgenommen. Knicke in Blättern etwas geglättet, fol. 88 etwas gereinigt, fol. 177 Riss ausgebessert, letzte Blätter ebenfalls geflickt. Seidenpapier entfernt und Klebstellen entfernt,(abgeschabt). Bünde etwas verstärkt, Lagen mit neuen Büttenvorsätzen wieder vorgeheftet, Band abgepresst, hinterklebt. Unteres Kapital neu mit Seide umstochen, oberes an den Falzstellen nachgestochen. Neuen Holzdeckel, neuen Lederüberzug. 1 neues Rückschliessenteil angefertigt, Beschläge wieder befestigt. An vorhandenes Rückschliessenteil neuen Lederriemen.

E. Klee 1962