Quelle: https://manuscripta.at/?ID=35043
Copyright: Brixen/Bressanone, Priesterseminar/Seminario Maggiore



tertiam diem vel tam diu quousque
videas rubeum fumum exire
et tunc pone et permitte
infrigidari et frange vas et ex
trahe et inuenies mirabilem
si non exortatus fuis non videbis
exitatem

14 Cerusa vero sic fit per lamnas
plumbi et suspende et pone
super vapores acris et claude
de vas i ollam et pone in lo
calido et fac per anna sicut dixi
te de vite ere et inuenies ce
rusam lamnis adhirentem quod vel
ligere dent habeas in multa quantitate
et ex inde fac minium

15 Quid de cerusa fit sic per di
ipsa quantum vis et tere super la
pidem optime et tunc aqua bis trita
fac inde pastilla et pone in vas
fictile formatum in modum barrum
longitudinem habens et rotundi
tatem habens plus des pone ollam
magnam super lapides vel et super
duos pretes quarellia frios
a altitudine unius palme et
super illos pretes ponas ollam
ita ut os olle iaceat super unum
pretem et fundum super alium
pretem sit et illud est vas in
quo minium depurat et tunc pone
vasellum cum cerusa in medio olle
et fac aliam in qua potest vasellum et
cooperias illam cum alio vase pli
cuto per et claude ollam cum
cooperculo pli apto et primo da le
tum ignis per aliquem fotem se ad dum

dum diem tunc permitte infri
gidari et inuenies cerusam
iam aliquantulum rubeam et tu
fac sicut prius tenendo et agendo
per diminutum diem et extra
he et inuenies per optimum
minium de quo fit aqua qui est ve
num de retmaculis

16 Minium de omne plumbi fit per
pone ollam super duos pri
etes sicut prius dixi et ad
pone plumbum et da ignis
forte et cum liquefecerit fiat
tunc habeas cocleam ferream
longam cum qua des movere
plumbum huc et illuc et sa
tim in omnibus paulatim
et ita da ignem fotem per
modum donec tamen guttam in pul
verem quo infrigidato cola
per panum vel per cribum valde ar
cum et quod super remanet
iterum pone in olla per modum
donec habeas pulverem valde
subtilem et cola sicut prius
et cum colatum fuit gere super
lapidem cum aqua et fac per
omnia sicut supra dictum de
cerusa terendo et agendo
donec habeas valde rubeum
et fiat

17 Sem tamen lazurium non
per minium in uno ope
in dictum operamur cum
aut nobiles colores pone